

TIMELESS®

Glazen douchewanden die mooi blijven

NU

LATER




SAINT-GOBAIN

TIMELESS

Blijvend transparant, gemakkelijk te onderhouden



- **Hoge transparantie en een neutrale aanblik**

TIMELESS bestaat uit helder glas, PLANICLEAR, waarop een bijna onzichtbare coating is aangebracht. TIMELESS is dus zeer transparant en heeft geen invloed op de waarneming van de kleuren.

- **Corrosiewerende werking voor een blijvende transparantie**

Het glas wordt niet dof en blijft mooi glanzend, omdat het dag in, dag uit tegen corrosie wordt beschermd.

- **Glas dat gemakkelijker te reinigen is**

Het water glijdt sneller over het glas waardoor minder kalkaanslag en vlekken ontstaan. Restsporen zijn gemakkelijker te verwijderen dan op niet-behandeld glas.

- **Duurzaam behandeld**

TIMELESS wordt verkregen via kathodische verneveling onder vacuüm van een laag metaaloxiden. De werkzaamheid van deze behandeling blijft voor zeer lange tijd behouden.



Corrosiewerend: gegarandeerd transparant glas

TIMELESS

Het oppervlak van TIMELESS wordt definitief beschermd dankzij een innovatieve coating van metaaloxiden die tijdens de glasproductie is aangebracht. Het glas wordt niet wit, maar blijft transparant. Kalk en vuil hechten minder goed, dan op onbehandeld glas waardoor schoonmaken gemakkelijker gaat.




Timeless glasoppervlak
1000 x vergroot

Bij dagelijks gebruik: geen zichtbare oneffenheden

Onbehandeld glas

Ondanks regelmatige reiniging verliest het doucheglas na verloop van tijd zijn glans. Op het glasoppervlak verschijnen microscopische oneffenheden die er witachtig uitzien. Deze houden kalk en vuil vast.



Gewoon glasoppervlak
1000 x vergroot

Bij dagelijks gebruik: zichtbare oneffenheden

Toepassing

Het TIMELESS glas is ontworpen voor douchetoepassingen. Het kan gebruikt worden voor douchewanden, douchecabines of badwanden.

Gamma


TIMELESS wordt aangeboden als helderglas, PLANICLEAR met een dikte van 4, 6, 8, 10 en 12 mm. Op aanvraag ook verkrijgbaar op extra helder glas, DIAMANT.

Diktetoleranties:

- 0.2 mm bij 4 en 6 mm
- 0.3 mm bij 8 en 10 mm

Standaard plateaumaten:

3210 x 6000 mm
(andere maten: op aanvraag)




Het water vloeit

Tijdens het douchen vloeit het water




Vergelijkende corrosietest

TIMELESS is bestand tegen corrosie. Het blijft na elke douchebeurt transparant.



Geen corrosie, het glas behoudt zijn transparantie



Ernstige corrosie, witte sluier op het glas

Versnelde verouderingstest: gedurende 14 dagen blootstelling in een omgeving die warm (temperatuur: 50 °C) en vochtig (vochtigheidsgraad: 95%) is.

Vergelijkende condensatietest

TIMELESS krijgt zeer snel zijn oorspronkelijke transparantie terug. Condens verdampst sneller dan op onbehandeld glas.



Weinig condens op het glas



De condens verdwijnt snel



Veel condens



De condens verdwijnt langzaam

Water sneller weg

water weg



Vergelijkende kalkaanslagtest

Op **TIMELESS** vloeit het water snel weg en laat het weinig kalksporen achter, in tegenstelling tot de meeste bestaande behandelingen.



▶ Weinig kalk



▶ Veel kalkaanslag


Versnelde kalkaanslagtest: gedurende 14 dagen wordt om de 2 uur gedurende 30 seconden het glas met warm water bespoten.

Vergelijkende reinigingstest

Met **TIMELESS** gaat het schoonmaken snel en moeiteloos. Na het douchen glijdt de trekker over het glas. Het glas is gemakkelijk droog te vegen.



▶ Goed reinigbaar



▶ Matig reinigbaar

Reinigingstest op sporen van kalk en zeep.

Verwerking

TIMELESS is een glassoort die aan één zijde is behandeld. Het is een product dat gehard moet worden: het harden is noodzakelijk om de uiteindelijke functionaliteit van het product te verkrijgen.

De TIMELESS coating is bijna onzichtbaar. Om de behandelde zijde te herkennen, is het raadzaam om de tinzijde van het glas (met behulp van een detector of uv-lamp) zichtbaar te maken. De TIMELESS coating bevindt zich altijd op de zijde tegenover de tinzijde (op de atmosfeerzijde). Om de zijden van het glas te kunnen herkennen, is het raadzaam om een TIMELESS verwijderbare sticker op de tinzijde, de onbehandelde zijde te plakken.

Het product kan verwerkt worden onder de omstandigheden die voor floatglas worden voorgeschreven. TIMELESS kan gesneden, geslepen, gebogen en geëmailleerd worden.

TIMELESS kan op beide zijden gezeefdrukt worden. Het glas kan gelaagd worden, op voorwaarde dat het van tevoren wordt gehard en dat de coating aan de buitenzijde van het gelaagde glas wordt aangebracht.

Voor alle verwerkingsfasen moet u erop toezien dat geschikte gereedschappen en materialen worden gebruikt om krassen op de coating te voorkomen. Droog het glas zorgvuldig na elke verwerkingsstap om eventuele restsporen te voorkomen. Deze kunnen namelijk onuitwisbaar worden na het harden.

(Raadpleeg voor meer informatie de “Verwerkingsgids voor TIMELESS”).

Optische eigenschappen

De TIMELESS coating is niet getint en niet reflecterend: het uiterlijk lijkt op dat van helder glas.



Regelgeving

TIMELESS voldoet aan de normen:

- EN 14428: “Douchewanden – Functionele eisen en beproevingsmethoden”
- EN 1096 (klasse A): “Glas voor gebouwen – gecoat glas”

TIMELESS

Dikte	Lichttransmissie	Lichtreflectie (glaszijde/coatingzijde)
4 mm	89%	10%
6 mm	89%	10%
8 mm	89%	10%
10 mm	88%	10%

* Waarden zijn gemeten volgens norm EN410.

Productiemethode

TIMELESS wordt verkregen via kathodische verneveling onder vacuüm van een zeer vaste laag metaaloxiden. Dit gebeurt volgens een gecontroleerd industrieel procedé.

Toepassing

Het glas moet met de TIMELESS coating naar de binnenkant van de douche geplaatst worden. TIMELESS wordt geplaatst als doucheglas van dezelfde dikte. De toepassing moet in alle gevallen overeenkomstig de geldende veiligheidsnormen en regelgeving gebeuren.

(Raadpleeg voor meer informatie de "Gebruiksaanwijzing voor TIMELESS").

Normaal onderhoud

TIMELESS kan met een zachte doek en water of met een wisser gereinigd worden. De normale onderhoudsproducten zijn toegestaan. Geen schuurmiddel bevattende producten of schuurhulpmiddelen gebruiken.

(Raadpleeg voor meer informatie de "Gebruiksaanwijzing voor TIMELESS").

Garantie



Het **TIMELESS doucheglas is gegarandeerd corrosiewerend voor de eerste koper* gedurende 10 jaar** vanaf de eerste levering, onder normale gebruiksomstandigheden en op voorwaarde dat de verwerkings-, hanterings-, onderhouds- en gebruiksinstructies van Saint-Gobain Building Glass in acht worden genomen.

Corrosiewerend betekent dat het TIMELESS glas, bij gebruik onder dergelijke omstandigheden, geen homogene witachtige sluier vertoont van meer dan 5% gemeten via een gemiddelde wazigheid** aan de coatingzijde.

Kathodische vernevelingslaag

Glas PLANICLEAR



Kathodische vernevelingslijn



Deze garantie is niet van toepassing:

- als het glas door een ongeluk of andere externe oorzaken beschadigd is of als het glas op niet-conforme wijze wordt gebruikt;
- als het glas niet overeenkomstig de instructies in de documentatie en op www.saint-gobain-glass.com voorgeschreven, vervoerd, opgeslagen, gehanteerd, geïnstalleerd, samengevoegd, gereinigd, gebruikt of onderhouden is;
- na afloop van de garantietermijn van het glas.

Garantiebeperkingen: Deze garantie dekt alleen de vervanging van het TIMELESS glas of de terugbetaling van het verschil tussen de oorspronkelijke verkoopprijs en de verkoopprijs van

een glassoort zonder coating, zulks uitsluitend ter beoordeling van Saint-Gobain Building Glass. In geval van vervanging wordt het glas op het adres van de eerste koper bezorgd.

Deze garantie heeft geen betrekking op krassen, breuk, scheuren en directe of indirecte ongevalschade. De kosten voor het demonteren en terugplaatsen van het glas zijn niet gedekt. De garantie is niet overdraagbaar.

De wettelijke garanties blijven behouden.

* eerste koper:
klant van Saint-Gobain Building Glass

** Gemeten wazigheid (%) op de coatingzijde: het verschil tussen de diffuse transmissie en de totale transmissie (diffuus & reflectie) volgens de norm ASTM D1003- 11e1.



PLANICLEAR EN TIMLESS
ZIJN GEDEPONEERDE MERKEN.

Saint-Gobain Glassolutions Nederland

Postbus 134 - 3760 AC Soest
BTW NL 007046376B46
KvK 30129925

Glassinfo.nl@saint-gobain.com
www.glassolutions.nl

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium N.V.

Einsteinlaan 6, 1300 Waver - België
BTW BE 0402.733.607
RPR Nijvel

VERDELER